

ADHESIVO PEGA YA PORCELANATO

Pega Ya
Mozaik



Presentación
Saco de 25 kg

Color:
Blanco

Descripción

Es un adhesivo/mortero listo para usar elaborado con cemento, látex y aditivos. La preparación solo requiere agua y es formulado para la adherencia en la instalación de revestimientos porcelanatos, enchape y piedra de baja, media y alta absorción. Es un producto diseñado para la instalación en pisos y paredes en interior; pisos en exterior.

Usos

Pega Ya Mozaik Porcelanato, puede ser empleado para adherir productos, tales como: porcelanato, cerámica, tabletas, piedra, pulida o rustica. (productos de baja, media y alta absorción.)

Superficies en la cual se puede aplicar:

- Ladrillo
- Bloque de concreto o arcilla
- Mampostería
- Concreto
- Pañetes o revoques base cemento

Beneficios

- Gran adherencia entre sustrato y enchape.
 - Poder de retención de agua, dándole mayor manejabilidad al producto, evitando desperdicio.
 - Listo para usar, solo requiere agua en el proceso de preparación.
 - Buen balance en su granulometría lo cual mejora el rendimiento.
 - Buen tiempo de secado en el tarro para un mínimo desperdicio.
 - Buena consistencia.
 - Los elementos a pegar no requieren humedecimiento previo, solo deberán limpiarse con esponja o trapo húmedo.
-

Beneficios

- Uso para interior y exterior.
- Uso para obras nuevas o de remodelación.
- Uso para obras industriales, residenciales y comerciales (medio y alto tráfico).
- Contiene látex para mejor adherencia.
- Producto ideal para la instalación de cerámicas y porcelanatos en baños y cocinas. (paredes hasta 3 metros de altura).

Modo de Empleo y Aplicación

1 Preparación de la superficie

- Sobre superficies pintadas: pique bien la superficie y lave bien con agua y jabón; retirando residuos de polvo.
- Sobre superficies de concreto: retire todo aceite, grasa y mugre dejados por desmoldante u otros elementos sueltos o no firmes sobre el concreto al cual se va aplicar el Pega Ya Mozaik Porcelanato. Humedezca la superficie.
- Sobre cerámica: lavar la superficie con solución agua y un limpiador (1 kg de limpiador x 9 lt de agua) Revise que no haya baldosas sueltas; si las hay resane con mortero tradicional; pique la superficie. Recuerde usar guante y gafas de protección.
- Sobre revoque o pañete: el pañete debe estar totalmente curado. Si existen grietas resane con morteros de cemento y arena. Elimine grasas, aceites, mugre, residuos del polvo, arena, jabón, etc. Humedezca ligeramente la superficie antes de enchapar.
- Sobre superficies con papel o tapete: arranque totalmente el papel o tapete. Retire el pegante con el solvente adecuado. Pique la superficie y retire el polvo. Lave con soda caustica al 10% y enjuague.

Modo de Empleo y Aplicación

2 Mezclado

- Mezclar 5,5 partes de pegante por 2 partes de agua. (Medidas volumen: ejemplo: 550 ml (x) 200 ml de agua.)
- Llenar el recipiente primero con el agua y después con el pegante.
- Si la mezcla se vuelve rígida en el momento de la preparación agregue un poco mas de agua hasta sentir el producto con una consistencia homogénea y cremosa.
- Mezclar hasta obtener una pasta libre de grumos.

3 Instalación

- Usar una llana dentada y aplicar de abajo hacia arriba a 60 grados.
 - Antes de empezar el proceso verificar que el sustrato esta libre de mugre, polvos, grasas o aceites y tiene una buena estabilidad libre de grietas.
 - Tener a la mano todas las herramientas necesarias para la instalación y protección del instalador.
-

Consumo

El consumo depende del formato del enchape y la superficie sobre la cual se aplica el Pega Ya Mozaik Porcelanato. El consumo aproximado de acuerdo con el formato es el siguiente:

FORMATO	LLANA (mm)	CONSUMO APROX
11x11	4x4	2Kg/m ²
20x20	6x6 o 6x10	3Kg/m ²
30x30 y 33x33	10x10 o 6x10	4Kg/m ²
40x40 y mayores	12x12	6Kg/m ²

Recomendaciones de Uso

- Verificar que la superficie este en optimas condiciones para el proceso de instalación.
 - Verificar que se trabaje a temperatura ambiente (no menos de 5 grados centígrados y no mayor a 35 grados centígrados.)
 - Importante: agregar el mortero al agua no al revés.
 - No aplicar sobre superficies inestables como madera, placas de panel yeso, placas de cartón y otros elementos inestables.
 - Humedecer la superficie antes de instalar.
 - Mezclar el producto con la cantidad de agua recomendada por el fabricante; el producto preparado con exceso de agua reducirá su desempeño y resistencia.
 - No agregar otras sustancias a la preparación; solo agua. (no a: cementos, resinas, arenas, etc.)
-

Información Técnica

Tabla de Aplicación

Temperatura: 5-35 grados centígrados

Espesor: 3 a 10 mm

Propiedades del Producto

En Seco

Densidad: 1.51 g/ml aprox.

Apariencia: Polvo homogéneo

En Húmedo

Densidad: 1.79 g/ml aprox.

Tiempo de reposo en el tarro: 5 min

Tiempos

Tiempo Abierto: 20 min

Tiempo de Corrección: 15 min

Tiempo en el balde: 1.5 a 2.5 horas
(vida de la pasta)

Tiempo para emboquillar: mínimo
24 horas

Tiempo para transito liviano:
mínimo 24 horas

Tiempo de servicio: más de 12 días

*Estos valores son resultados de pruebas de laboratorio bajo condiciones que pueden variar en condiciones ambientales al momento de la aplicación.

Observaciones

- Tiempo de vencimiento: 12 meses a partir de la fecha de fabricación.
- No usar el producto si el empaque se encuentra roto, abierto o averiado.
- Una vez abierto el empaque; usar el producto.
- Nuestra área técnica esta a disposición de alguna duda o asesoramiento. Es importante aclarar que cualquier asesoramiento se hace con nuestro entender y experiencia pero deben considerarse solo como indicación sin compromiso. Al no tener el poder de intervenir en la ejecución de las obras, nuestro asesoramiento no nos compromete y son indicaciones generales.
- La ficha técnica no puede reflejar todos los factores y tipos de aplicaciones, alguna duda acerca de un factor por fuera de este documento por favor contactar el área técnica para asesoramiento.
- Uso para la instalación de pisos y paredes; para paredes máximo 3 metros de altura.

Recomendaciones de Seguridad

- Uso de guantes.
- Uso de gafas de seguridad.
- No ingerir, no inhalar.
- Evite contacto directo con la piel.
- Manténgase fuera del alcance de niños.
- Proteger ojos, en caso de contacto con los ojos, lave con abundante agua y si la irritación persiste busque ayuda medica.
- Producto no comestible.



Almacenamiento

Pega Ya Mozaik Porcelanato puede conservarse sin deterioro alguno, en sus sacos originales, cerrados correctamente, lejos del calor excesivo y la humedad hasta por 12 meses a partir de la fecha de fabricación.

Presentación

Pega Ya Mozaik Porcelanato se ofrece en sacos de 25 Kg.

Color: Blanco

*Hoyos Giraldo e Hijos S.A.S queda exento de toda responsabilidad por el indebido uso del producto.

**Hoyos Giraldo e Hijos S.A.S se reserva el derecho de hacer modificaciones en el producto sin previo aviso.

 Teléfono Área Técnica: (+57) 310-495-8507

 Correo Electrónico:
gerentecomercial@hoyosgiraldoehijos.net

 Dirección: Cra 24 #13-100. Yumbo. Valle del Cauca.
Colombia.

 Página Web: www.mozaik.com.co
